

VerfBestelSite.nl

Productinformatie



Gevelimpregneer

Reuk- & kleurloos Hydrofoberingsmiddel

Vochtscherf c.q. regenscherm ter bescherming van vochtdoorslag op gevels en (hellende) vlakken.

Omschrijving:

OAF PRO Gevelimpregneer is een kleurloos hydrofobeermiddel dat speciaal is ontwikkeld om poreuze bouwstoffen te beschermen tegen vochtdoorslag. Het is een reukarm en oplosmiddelhoudend impregneermiddel op basis van oligomere siloxaan verbindingen.

Gevelimpregneer is toepasbaar op de meeste minerale ondergronden. Het wordt toegepast als vochtscherf c.q. regenscherm op gevels en vlakken die sterk hellend zijn (daken). Veel voorkomende toepassingen: baksteen(metselwerk) gasbeton, kalkzandsteen, minerale pleisters, niet geglazuurde tegels, minerale- verven, kunststeen (cementgebonden), vele betonsoorten.

Niet toepasbaar voor keldermuren en fundamenteën waarvan verondersteld mag worden, dat aan de buitenzijde hydrostatische druk aanwezig is of zal ontstaan t.g.v. het grondwaterpeil.

Eigenschappen:

- Bescherming tegen vochtdoorslag.
- Buiten toepassing.
- Uitstekend UV bestendig.
- Dampdiffuus.
- Nagenoeg onzichtbaar.
- Sterk waterafstotend.
- Regenslag bestendig.
- Grote indringcapaciteit.
- Droogt kleefvrij op.
- Voorkomt c.q. vermindert onder andere zoutuitbloedingen, vorstschade, kalkuitwassen, mos- & algaangroei en erosie.

Kleur:

In natte vorm: Glas helder.

In droge vorm: Blank.

Artikelcode:

194.0092.xxxx

Verpakking:

INHOUD:	5 ltr	25 ltr
Code	0050	0250
Verpakking	Can	Can
VPE	1 x 5,0	1 x 25
APP	128	26

VPE: Verpakkingseenheid.

APP: Aantal verpakkingen per pallet.

Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg.



ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

- Ondergrond:** Voor het hydrofoberend impregneren van minerale, poreuze bouwmaterialen zoals baksteenmetselwerk, kalkzandsteen, minerale stuclagen en gasbeton.
- Voorbehandeling:**
- De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens) en vetvrij zijn. Vocht verkleint het impregnerend vermogen van de ondergrond en daarmee de hydrofoberende werking van het product
 - Loszittende delen verwijderen. Schades aan voegwerk en stenen groter dan 0,3 mm van tevoren repareren.

VERWERKING

- Gebruiksaanwijzing:**
- Product is gebruiksklaar.
 - Voor gebruik goed schudden of oproeren.
 - Het impregneermiddel d.m.v. lage druk verzadigend opbrengen.
 - Bij lagedruk vloeimethode altijd van onder naar boven werken.
 - Ondergrond goed verzadigen, rekening houdend met de porositeit van de ondergrond.
 - Altijd nat in nat werken.
 - Nadat de vloeistof in de gevel is opgenomen de behandeling herhalen
 - Spatten op aangrenzende vlakken die niet behandeld dienen te worden vermijden, derhalve glas en lakwerk etc. afschermen!
 - Tijdens verwerking open vuur en volle zonnestraling vermijden
 - Let op de weersomstandigheden:
De net geïmpregneerde geveldelen tenminste 5 uur tegen regen beschermen. Door zon en wind kan het oplosmiddel te snel verdampen waardoor het impregneermiddel onvoldoende diep indringt.

- Opmerkingen:** Na circa 5 jaar deze behandeling herhalen.
- Applicatie:** Kwast, roller of lagedruk vloeimethode met sproeipomp (oplosmiddelbestendig) ter voorkoming van nevel.
- Verwerkingstemperatuur:** +5 °C tot +25 °C.
Let op: Niet in volle zon, uit de wind werken en eerste 5 uur na verwerking niet blootstellen aan regen.
- RV maximaal:** 80%
- Theoretisch rendement:** Circa 1 – 1,5 m² per liter.
Om juist verbruik vast te stellen adviseren wij voor aanvang een proefstuk te plaatsen.
Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.
- Verdunning:** Niet verdunnen.
- Reiniging:** Gereedschap kan worden gereinigd met terpentijn.



PRODUCTINFORMATIE

Basis:	Op basis van oligomere siloxaan verbindingen.
Droging bij 20 °C R.V. <80%:	Droog na circa 6 - 12 uur* *Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.
Viscositeit:	Circa 9,4 sec Din Cup 4 bij 20 °C
Vlampunt:	> 60 °C
UV-Bestendigheid:	Uitstekend UV bestendig
Duurzaamheid:	6 – 10 jaar.
Houdbaarheid:	Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, minimaal 2 jaar houdbaar.
Veiligheid:	De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.
Uitgiftedatum:	juli 2020

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden. OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.
De Meente 13 8121 EV Olst
T: +31 (0)570 - 56 38 38
M: info@oafholland.nl

VerfBestelSite.nl

Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl