

VerfBestelSite.nl

Productinformatie



Kautchuk

Waterkerende bitumen kelderafdichting

Afdicht- en bescherm laag tegen natuurlijke, agressieve stoffen in de grond, bij beton, funderingen, keldermetselwerk en pleisterlagen.

Omschrijving:

OAF PRO Kautchuk is een hoogwaardig kant en klaar product dat na uitharding een waterbestendige afdichtlaag vormt. Het bevat beslist geen oplosmiddelen, PCB of PCP.

Het product kan zowel op droge als zwak vochtige ondergronden worden aangebracht d.m.v. een roller, kwast/blokwitter of airless-spuit. Het vormt na voldoende doordroging een elastische laag. Kautchuk kelderafdichting dient aan de buitenzijde van de kelder te worden aangebracht; als afdichtingslaag tussen het beton en de naastgelegen bodem. Aan de binnenzijde van de kelderbak heeft het product geen functie.

Eigenschappen:

- Voor buitenmuren die niet met UV in aanraking komen.
- Milieuvriendelijk.
- Onzichtbaar.
- Sterk waterafstotend.
- Op zowel droge als licht vochtige ondergronden.
- Vormt na voldoende doordroging een elastische laag.
- Waterdicht.

Kleur:

Zwart (bruin in de emmer).

Artikelcode:

194.0220.xxxx

Verpakking:

INHOUD:	14 ltr
Code	0140
Verpakking	Emmer
VPE	1 x 14
APP	24

VPE: Verpakkingseenheid.

APP: Aantal verpakkingen per pallet.

Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg.



ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

- Ondergrond:** Onbehandelde ondergrond van beton of steen zoals funderingen, keldermetselwerk en pleisterlagen.
- Voorbehandeling:**
- De ondergrond moet vlak, draagkrachtig, schoon, olie-, en vetvrij te zijn.
 - Loszittende delen verwijderen.
 - Metselwerk moet goed ingevoegd zijn.
 - Zuigende ondergronden voorstrijken met OAF PRO Quickprimer.

VERWERKING

- Gebruiksaanwijzing:**
- Voor gebruik goed roeren.
 - Om een snelle doordroging te bevorderen de volgende laag aanbrengen nadat de voorgaande voldoende is doorgedroogd.
 - Vers aangebrachte Kautchuk lagen beschermen tegen vorst zolang deze nog niet doorgedroogd zijn.
 - Mimimaal twee lagen aanbrengen.
- Opmerkingen:** Niet te behandelen vlakken afschermen. Op onbekende ondergronden altijd eerst een proef nemen of advies opvragen.
- Applicatie:** Aanbrengen met kwast, roller of airless-spuit.
- Verwerkingstemperatuur:** +10 °C tot +25 °C.
- RV maximaal:** 80%
- Theoretisch rendement:** Circa 4 – 5 m² per liter per laag.
Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.
- Verdunning:** Niet verdunnen.
- Reiniging:** Gereedschap direct na gebruik reinigen met water, anders met terpentine.

**PRODUCTINFORMATIE**

Basis:	Op basis van bitumenemulsie.
Droging bij 20 °C R.V. <80%:	Overschilderbaar na minimaal 12 uur* *Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.
Dichtheid:	Circa 1,01 g/cm ³
Vaste stof:	Circa 61 vol. %
Viscositeit:	Circa 600 mPa.s bij 20°C.
UV-Bestendigheid:	Matig UV bestendig
Duurzaamheid:	20 – 30 jaar
Houdbaarheid:	Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, minimaal 1 jaar houdbaar.
Veiligheid:	De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.
Uitgiftedatum:	juli 2020

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden. OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.
De Meente 13 8121 EV Olst
T: +31 (0)570 - 56 38 38
M: info@oafholland.nl

VerfBestelSite.nl

Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl