

VerfBestelSite.nl

Productinformatie



Koude Kleefstof

Bitumineuze dakrollijm

Voor het verlijmen van dunnere bitumineuze toplagen op bitumineuze ondergronden.

Omschrijving:

OAF PRO Koude Kleefstof bestaat uit gemodificeerde bitumen en is geschikt voor het (koud) verlijmen van dunnere bitumineuze toplagen op bitumineuze ondergronden, zonder gebruik te maken van een brander. In één enkele behandeling wordt de gehele dakbaan, inclusief naden, vastgelijmd en kleine oneffenheden in de ondergrond opgevuld.

Koude Kleefstof is tevens te gebruiken voor het verlijmen van bitumineuze toplagen op ondergronden van hout, beton en metaal die met een bitumineus product zijn voorbehandeld zoals bijvoorbeeld OAF PRO Quickprimer.

Eigenschappen:

- Sterke en homogene verlijming.
- Voorkomt damp- en luchtinsluiting.
- Voorkomt blaasvorming.
- Ongevoelig voor vorst.
- Ongevoelig voor vocht.
- Hoge kleefkracht.
- Hecht op veel voorbehandelde ondergronden.

Kleur:

Zwart.

Artikelcode:

160.0023.xxxx

Verpakking:

INHOUD:	750 ml	5 ltr	25 ltr
Code	0007	0050	0250
Verpakking	Blik	Blik	
VPE	4 x 0,75	1 x 5,0	1 x 25
APP	504	100	22

VPE: Verpakkingseenheid.

APP: Aantal verpakkingen per pallet.

Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg.

**ONDERGROND EN VOORBEHANDELING**

- Ondergrond:** Bitumineuze ondergronden met hellingshoek tot maximaal 15°. Hecht ook op met OAF Quickprimer voorbehandelde ondergronden van steen, beton, hout, zink en metselwerk.
- Voorbehandeling:**
- De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn.
 - Loszittende delen verwijderen.
 - Herstel eerst barsten en scheuren in de verweerde bitumenondergrond met OAF PRO Dakreparatiepasta.
 - Verweerde ondergronden voorstrijken met OAF PRO Quick Primer.

VERWERKING

- Gebruiksaanwijzing:**
- Goed roeren voor gebruik.
 - Koude Kleefstof is koud verwerkbaar met een kwast of borstel.
 - Rol de gehele dakrol direct uit in de juist aangebrachte Koude Kleefstof en druk hem goed aan.
 - Strijk de dakbaan vervolgens na met een plamuurmes.
 - De delen mogen voor ca. 24 uur na aanbrengen niet worden belast.
- Afwerking** Desgewenst afstrooien met leislag.
Afstrooilagen binnen 2 - 3 minuten na aanbrengen Koude Kleefstof instrooien.
- Applicatie:** Kwast, roller, luiwagen of airless spuitapparaat.
- Verwerkingstemperatuur:** Kan koud aangebracht worden.
Niet verwerken onder de 5 °C
- RV maximaal:** 80%
- Theoretisch rendement:** Circa 2 m² per liter. Uitgaande van een natte laagdikte van 300µm:
Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.
- Verdunning:** Niet verdunnen. Het product is gebruiksklaar.
- Reiniging:** Gereedschap direct na gebruik reinigen met White Spirit.



PRODUCTINFORMATIE

Basis:	Op basis van gemodificeerde bitumen.
Droging bij 20 °C R.V. <80%:	Stofdroog na circa 2 uur* * Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.
Dichtheid:	0,90 g/cm ³
Vaste stof:	Circa 61 gew.% = circa 67,8 vol.%
Viscositeit:	Circa 9 Poise, 30°C
Vlampunt:	> 23 °C
Houdbaarheid:	Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, minimaal 3 jaar houdbaar.
Veiligheid:	De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.
Uitgiftedatum:	juli 2020

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden. OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.
De Meente 13 8121 EV Olst
T: +31 (0)570 - 56 38 38
M: info@oafholland.nl

VerfBestelSite.nl

Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl