

VerfBestelSite.nl

Productinformatie



IJzermenie

Roestwerende rood/bruine primer

Primerlaag met roestwerkende eigenschappen op nieuw of reeds behandeld staalwerk.

Omschrijving:

OAF PRO IJzermenie is een roodbruine, roestwerende primer voor metaal op basis van gemodificeerde alkydhars, roestwerende-en ijzeroxide pigmenten.

IJzermenie wordt toegepast als primerlaag op nieuw of reeds behandeld staalwerk, zoals staalconstructies, machines, landbouwvoertuigen, vaartuigen, hekwerken, et cetera.

Eigenschappen:

- Binnen / Buiten toepassing.
- Rood/bruin.
- Roestwerend.
- Zeer goede hechting.
- Goede dekking.
- Goede doordroging.
- Goed vullend.
- Afwerken met metaalverf of coating.

Glans:

Mat.

Kleur:

Roodbruin.

Artikelcode:

172.0001.xxxx

Verpakking:

INHOUD:	750 ml	2,5 ltr	5 ltr
Code	0007	0025	0050
Verpakking	Blik	Blik	Blik
VPE	4 x 0,75	1 x 2,5	1 x 5,0
APP	504	165	100

VPE: Verpakkingseenheid.

APP: Aantal verpakkingen per pallet.

Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg.



ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

- Ondergrond:** Onbehandelde metalen ondergronden.
- Voorbehandeling:**
- De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn.
 - Ontvetten met ammonia-oplossing of OAF PRO verfreiniger.
 - Loszittende delen verwijderen.
 - Oude afgebladderde lak verwijderen.
 - Goed schuren en stofvrij maken met handstoffer.

VERWERKING

- Gebruiksaanwijzing:**
- Product is gebruiksklaar.
 - Voor gebruik goed roeren, indien nodig max. 2% verdunnen met terpentine.

Opmerkingen:

Applicatie: Kwast, roller of spuitapplicatie.

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +25 °C.

RV maximaal: 80%

Theoretisch rendement: Circa 8 – 10 m² per liter.
Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.

Verdunning: Eventueel verdunnen met terpentine (White Spirit).
Bij gebruik van spuit-applicatie eventueel verdunnen met wasbenzine.

Reiniging: Gereedschap reinigen met terpentine.



PRODUCTINFORMATIE

Basis:	Op basis van gemodificeerde alkydhars.
Droging bij 20 °C R.V. < 80%:	Stofdroog na circa 2 uur* Overschilderbaar na circa 16 uur* *Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.
Dichtheid:	1,23 g/cm ³
Vaste stof:	Circa 60 vol. %
Viscositeit:	Circa 2.000 mPa.s bij 20 °C
Flampunt:	> 60 °C
Houdbaarheid:	Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, minimaal 3 jaar houdbaar.
Veiligheid:	De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.
Uitgiftedatum:	juli 2020

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden. OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.
De Meente 13 8121 EV Olst
T: +31 (0)570 - 56 38 38
M: info@oafholland.nl

VerfBestelSite.nl

Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl