

VerfBestelSite.nl

Productinformatie



Afbijtmiddel

Verwijderen oude verflagen

Voor het krachtig en eenvoudig verwijderen van oude verf- en pleisterlagen.

Omschrijving:

OAF PRO Afbijtmiddel is een krachtig, pasteus, helder afbijtmiddel zonder methyleenchloride. Het verwijdt snel en krachtig watergedragen- en alkydcoatings, sierpleisters, antifouling, vernissen, lijmen en graffiti op bijna alle oppervlakken. Ook geschikt voor het aanbrengen op verticale oppervlakken.

Afbijtmiddel is te gebruiken op alle houtsoorten en metaal (behalve aluminium).

Bij het afbijten van natuurlijke houtsoorten treden er geen verkleuringen op. Kunststoffen zullen in het algemeen worden aangetast. Aanbevolen wordt om bij kunststof ondergronden vooraf een test te doen op een onopvallende plaats.

Eigenschappen:

- Gemakkelijk verwerkbaar.
- Snelle werking.
- Zakt en druipt niet.
- In gelvorm.
- Helder van kleur.
- Niet geschikt voor aluminium.

Kleur:

Blank / Helder.

Artikelcode:

185.0002.xxxx

Verpakking:

INHOUD:	750 ml	5 ltr
Code	0007	0050
Verpakking	Flacon	Can
VPE	6 x 0,75	1 x 5,0
APP	780	128

VPE: Verpakkingseenheid.

APP: Aantal verpakkingen per pallet.

Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg.



ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

- Ondergrond:** Met verf behandelde ondergronden.
- Voorbehandeling:**
- Voor gebruik van Afbijtmiddel delen die niet behandeld moeten worden afdekken, zodat deze niet worden aangetast.
 - Loszittende verflagen verwijderen.
 - Voor gebruik, altijd eerst een proefstuk op een onopvallende plaats opzetten.

VERWERKING

- Gebruiksaanwijzing:**
- Product is gebruiksklaar.
 - Afbijtmiddel met een kwast of spatel in een dikke laag aanbrengen.
 - Verwerkingstijd gemiddeld van 15 tot 45 minuten.
Afhankelijk van het type verf en de dikte van de verflagen, kan de inwerktijd oplopen tot enkele uren.
 - De ingewerkte verflaag kan verwijderd worden met een schraper, plamuurmes een borstel of met een hogedrukspuit (60 – 90 °C).
 - Indien de verflaag niet geheel is verwijderd (bijvoorbeeld bij een ondergrond met veel verflagen), dan de handeling zoals hierboven omschreven herhalen om zo de onderste verflagen te bereiken.
 - Oppervlak grondig nawassen met terpentijn of warm water.
 - Zeer intensief zonlicht en harde wind kunnen ervoor zorgen dat het afbijtmiddel te snel droogt. In deze gevallen meer afbijtmiddel aanbrengen op de opgedroogde stukken.
 - Na het afbijten de verf of het pleisterwerk samen met de afbijt afvoeren volgens de lokaal geldende richtlijnen. In de praktijk zal er dan geen afbijtmiddel worden gemorst op de grond of op andere plekken.
- Opmerkingen:** Het is van groot belang bij buitengevels om onderaan te beginnen en van daaruit naar boven te werken.
- Applicatie:** Nylon kwast, kwast met natuurlijke haren, roller of spatel.
- Verwerkingstemperatuur:** +5 °C tot +25 °C.
- RV maximaal:** 80%
- Theoretisch rendement:** Circa 1 m² per liter, afhankelijk van de laagdikte van de te verwijderen verf.
Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.
- Verdunning:** Niet verdunnen.
- Reiniging:** Gereedschap direct na gebruik reinigen met terpentijn.



PRODUCTINFORMATIE

- Basis:** Op basis van N-Butylacetaat.
- Vlampunt:** 27 °C
- Houdbaarheid:** Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, 3 jaar houdbaar.
- Veiligheid:** De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.

Uitgiftedatum: juli 2020

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden.

OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.

Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.
De Meente 13 8121 EV Olst
T: +31 (0)570 - 56 38 38
M: info@oafholland.nl

VerfBestelSite.nl

Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl