

VerfBestelSite.nl

Productinformatie



Vloeibaar Rubber AQ Zwart

Elastische en afdichtende coating

Voor het blijvend elastisch afdichten van bijna alle ondergronden, zowel horizontaal als verticaal toepasbaar.

Omschrijving:

OAF PRO Vloeibaar Rubber AQ Zwart is een universele, flexibele, dikke, vloeibare coating op basis van styreen acrylaatdispersie en bitumenemulsie voor het beschermen en blijvend elastisch afdichten van vrijwel alle ondergronden zoals wanden, muren, vloeren, (buis)doorvoeren, aansluitingen, daken, constructiedelen, kweekbakken, naden, voegen en scheuren. Het product is eenvoudig te verwerken met een kwast, roller of spaan en is zowel water als luchtdicht.

Eigenschappen:

- Bestand tegen UV en tegen sterke temperatuurschommelingen.
- Soepel, blijvend elastisch, goed bestand tegen veroudering.
- Milieuvriendelijk.
- Oplosmiddelvrij.
- Waterdicht.

Glans:

Zijdeglans.

Kleur:

Zwart.

Artikelcode:

218.0000.xxxx

Verpakking:

INHOUD:	750 ml	5 ltr	25 ltr
Code	0007	0050	0250
Verpakking	Blik	Blik	Emmer
VPE	4 x 0,75	1 x 5,0	1 x 25
APP	504	100	18

VPE: Verpakkingseenheid.

APP: Aantal verpakkingen per pallet.

Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg.



ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

- Ondergrond:** Hecht op vele ondergronden zoals beton, steen, hout, pvc, (non-ferro) metaal en bitumen.
- Voorbehandeling:**
- De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn en loszittende delen zijn verwijderd.
 - Schuur het oppervlak eventueel licht op.
 - Poreuze ondergronden voorbehandelen met OAF PRO Dak Contactprimer AQ.

OPMERKING:

Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren

VERWERKING

- Gebruiksaanwijzing:**
- Roer het Vloeibaar Rubber voor gebruik goed op.
 - Breng vervolgens met behulp van een kwast, spatel of trekker een dikke laag Vloeibaar Rubber aan.
 - Zorg voor een minimale laagdikte van 2 mm na droging. (4 mm nat, theoretisch rendement: 0,25 – 0,30 m²/L).
 - Wanneer u scheuren, kieren en naden wil overbruggen en/of sneller een dikkere laag wilt opbouwen, is ons advies om de OAF PRO Dak Reparatiepasta te gebruiken.
- Applicatie:** Kwast, roller, spatel of trekker.
- Laagdikte per laag:** Laagdikte van 4 mm; 1 volle laag, of 2 lagen.
Per laag van 2 mm opbouwen naar gewenste laagdikte.
- Verwerkingstemperatuur:** +10 °C tot +25 °C.
Niet gebruiken bij regen of als er binnen 24 uur regen wordt verwacht.
Niet verwerken in de volle zon.
- RV maximaal:** 80%
- Theoretisch rendement:** Circa 0,25 - 0,30 m² per liter, uitgaande van een natte laagdikte van 4 mm.
Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.
- Verdunning:** Niet verdunnen. Het product is gebruiksklaar.
- Reiniging:** Gereedschap direct na gebruik reinigen met handwarm water, anders met terpentijn.

**PRODUCTINFORMATIE**

Basis:	Op basis van styreen acrylaatdispersie en bitumenemulsie.
Droging bij 19 °C R.V. 55%:	Overschilderbaar na circa 48 uur* * Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.
Glansgraad 60°:	Circa 52,8 GU (ISO 2813). Zijdeglans
Dichtheid:	Circa 1,04 g/cm ³
Vaste stof:	Circa 58 gew.% = Circa 57 vol.%
Viscositeit:	Thixotroop
Vlampunt:	> 100 °C
UV-Bestendigheid:	Goed UV bestendig
Duurzaamheid:	10 jaar. Afhankelijk van de toepassing.
Houdbaarheid:	Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, minimaal 1 jaar houdbaar.
Veiligheid:	De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.
Uitgiftedatum:	juli 2020

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden. OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.
De Meente 13 8121 EV Olst
T: +31 (0)570 - 56 38 38
M: info@oafholland.nl

VerfBestelSite.nl

Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl