

VerfBestelSite.nl

Handleiding

Holdbar AntiGraffiti Primer, AntiGraffiti Coating en AntiGraffiti Topcoating

Handleiding

Inhoud

Inhoud	1
Belangrijke informatie voordat u begint	1
Na minimaal 2 weken op nieuw beton of nieuw stucwerk	1
Minimale temperatuur en luchtvochtigheid	2
De potlife: verwerkingstijd na het mengen	2
Stappen voor het aanbrengen	2
Op steen, beton, stucwerk of (geglazuurde) tegels	2
Mengen Holdbar AntiGraffiti Primer	3
Mengen AntiGraffiti Coating en Holdbar AntiGraffiti Topcoating	3
De potlife: verwerkingstijden	3

Belangrijke informatie voordat u begint

Na minimaal 2 weken op nieuw beton of nieuw stucwerk

Nieuw gestort beton of nieuw stucwerk dient minimaal 6 weken oud te zijn alvorens er een coating of verf op mag worden aangebracht. Binnen deze 6 weken heeft het beton of stucwerk een basisch karakter (hoge PH waarde) waardoor de coating of verf wordt aangetast en er onthechting zal optreden. Dit geldt voor elke coating of verf ongeacht het type of merk.

Holdbar AntiGraffiti Primer is bestand tegen deze hoge PH waarde en kan al na 2 weken (uniek!) op een nieuw beton of stucwerk worden aangebracht.

Minimale temperatuur en luchtvochtigheid

Voor een goede uitharding van de coating is het belangrijk dat tijdens en minimaal 4 uur na het aanbrengen van de coating de temperatuur minimaal 10°C (het liefst 20°C) is en de relatieve luchtvochtigheid maximaal 75%.

De potlife: verwerkingstijd na het mengen

Holdbar AntiGraffiti Primer, Holdbar AntiGraffiti Coating en Holdbar AntiGraffiti Topcoating zijn 2 componenten coatings. Dat betekent dat u sets van 2 blikken, de 2 componenten, geleverd krijgt. Deze 2 componenten dienen vlak voor gebruik [met elkaar vermengt](#) te worden. Na het mengen heeft u een bepaalde tijd, de [potlife](#), om de coating aan te brengen. Is de potlife verstreken, dan mag de coating niet meer verwerkt worden. Om deze reden adviseren wij voor elke laag een aparte verpakking (een set) te bestellen.

*** Rekenvoorbeeld:** U heeft een oppervlakte van 40 m². U brengt 2 lagen AntiGraffiti Coating aan. Het verbruik per m² is 120 gram. Per laag heeft u het volgende nodig: 40 m² x 0,12 Kg = 4,8 Kg. U besteld in dit geval 2 x 5 Kg voor 2 lagen.



Stappen voor het aanbrengen

Op steen, beton, stucwerk of (geglazuurde) tegels

- De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Indien nodig, reinigen met Ruwol Surface cleaner, goed naspoelen met schoon water en goed laten drogen.
- 1 laag Holdbar AntiGraffiti Primer aanbrengen.
- Na 4 tot 48 uur* 1 laag Holdbar AntiGraffiti Coating aanbrengen.
- Na 4 tot 48 uur* wederom 1 laag Holdbar AntiGraffiti Coating aanbrengen.
- Na 4 tot 48 uur* 1 laag Holdbar AntiGraffiti Topcoating aanbrengen.

U heeft nodig:

1. Ruwol Surface Cleaner (indien nodig)
2. Holdbar AntiGraffiti Primer
3. Holdbar AntiGraffiti Coating
4. Holdbar AntiGraffiti Topcoating

* Na 48 uur dient de vorige laag eerst te worden gereinigd en licht te worden geschuurd.

Mengen Holdbar AntiGraffiti Primer

Voeg de B component (de verharder) toe aan de A component en mix het met bijvoorbeeld een roerspatel of bij grotere verpakkingen met een verfmixer op een boormachine. Let hierbij op dat ook de randen worden meegenomen. De primer kan nu worden aangebracht.

Mengen AntiGraffiti Coating en Holdbar AntiGraffiti Topcoating

Voeg de B component (de verharder) toe aan de A component en mix het mechanisch, bijvoorbeeld met een verfmixer op een boormachine, gedurende 1 minuut. Let hierbij op dat ook de randen worden meegenomen. Laat vervolgens het mengsel 5 minuten staan en roer het nog even goed door. De coating kan nu worden aangebracht.

De potlife: verwerkingstijden

Potlife Holdbar AntiGraffiti Primer:

1 uur bij 20°C*

Potlife Holdbar AntiGraffiti Coating:

180 minuten bij 20°C*

120 minuten bij 25°C*

75 minuten bij 30°C*

Potlife Holdbar AntiGraffiti Topcoating:

120 minuten bij 20°C*

75 minuten bij 25°C*

45 minuten bij 30°C*

* Het gaat hier om de temperatuur van de coating in het blik, niet om de omgevingstemperatuur. Let op: bij het mengen van het A en B component kan de temperatuur in het blik oplopen. Houd hier rekening mee!

VerfBestelSite.nl

Handleiding

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl