

# *VerfBestelSite.nl*

## Productinformatie



## Dakcoat EPDM

### *Witte warmtewerende hydrofobe coating*

*Voor warmtereflectie en verfraaiing van EPDM-dakbedekking.*

**Omschrijving:**

OAF PRO Dakcoat EPDM is een hoogwaardige, warmte reflecterende en weersbestendige dakcoating op basis van volledig UV-stabiele polymeren. Door de witte afwerking zal bij volle zonneschijn de temperatuur in de onderliggende ruimte lager blijven waardoor er een aanzienlijke energiebesparing wordt bereikt. En het verlaagt hierdoor de kans op blaasvorming. Geschikt voor EPDM waarbij geen talk of grafiet is toepast.

**Eigenschappen:**

- Door verlaagde daktemperatuur blijft het EPDM-dak vlakker.
- Hoge reflectiewaarde.
- Hoge flexibiliteit.
- Goede hechting.
- Weersbestendig.
- Snelle droging.
- Lichtecht.

**Glans:**

Hoge eiglans.

**Kleur:**

Wit.

**Artikelcode:**

212.0410.xxxx

**Verpakking:**

| INHOUD:    | 750 ml   | 5 ltr   | 25 ltr |
|------------|----------|---------|--------|
| Code       | 0007     | 0050    | 0250   |
| Verpakking | Blik     | Blik    |        |
| VPE        | 4 x 0,75 | 1 x 5,0 | 1 x 25 |
| APP        | 504      | 100     | 22     |

*VPE: Verpakkingseenheid.*

*APP: Aantal verpakkingen per pallet.*

*Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg.*



### ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

- Ondergrond:** EPDM (waarbij geen talk of grafiet is toegepast tegen verkleaving).  
Hecht niet op de zogenaamde "Amerikaanse EPDM".
- Voorbehandeling:**
- De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn en loszittende delen zijn verwijderd.
  - Direct op EPDM aan te brengen.

### VERWERKING

- Gebruiksaanwijzing:**
- Buiten aanbrengen, niet geschikt voor binnen gebruik.
  - Brandgevaarlijk; niet roken en vermijd warmte, open vuur en andere hittebronnen.
  - Eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren.
  - Vervolgens minimaal twee lagen Dakcoat EPDM aanbrengen.
- Opmerkingen:** Breng 2 lagen aan voor een optimale bescherming.
- Applicatie:** Kwast, roller en spuit.
- Verwerkingstemperatuur:** +5 °C tot +25 °C.
- RV maximaal:** 80%
- Laagdikte per laag:** 200 µm  
Geadviseerd wordt 400 µm (2 lagen)
- Theoretisch rendement:** Circa 4 m<sup>2</sup> per liter, uitgaande van een natte laagdikte van 200 µm.  
Bij 2 lagen (400 µm) is het rendement 2 m<sup>2</sup> per liter.  
Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.
- Verdunning:** Eventueel met OAF PRO EPDM verdunning.
- Reiniging:** Gereedschap direct na gebruik reinigen met White Spirit (terpentine).



### PRODUCTINFORMATIE

|                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Basis:</b>            | Op basis van UV-stabiele polymeren.                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Droging bij 20 °C</b> | Stofdroog na:                                                                                                                                                                                                                   | Circa 30 minuten* |
| <b>R.V. &lt;80%:</b>     | Duimvast na:                                                                                                                                                                                                                    | Circa 60 minuten* |
|                          | Overschilderbaar na:                                                                                                                                                                                                            | Circa 4 uur*      |
|                          | Beloopbaar na:                                                                                                                                                                                                                  | Circa 8 uur*      |
|                          | Volledige doorharding na:                                                                                                                                                                                                       | Circa 24 uur*     |
|                          | * Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.                                         |                   |
| <b>Dichtheid:</b>        | Circa 1,16 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Vaste stof:</b>       | Circa 50 gew.% = Circa 44 vol.%                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Viscositeit:</b>      | Circa 1.300 – 1.600 mPa.s bij 20 °C                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Vlampunt:</b>         | > 25 °C                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>UV-Bestendigheid:</b> | Uitstekend UV bestendig                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Duurzaamheid:</b>     | 10 jaar bij jaarlijks onderhoud en bijwerken.                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Houdbaarheid:</b>     | Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, minimaal 3 jaar houdbaar.                                                                            |                   |
| <b>Veiligheid:</b>       | De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen. |                   |
| <b>Uitgiftedatum:</b>    | juli 2020                                                                                                                                                                                                                       |                   |

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden. OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.  
De Meente 13 8121 EV Olst  
T: +31 (0)570 - 56 38 38  
M: info@oafholland.nl

# *VerfBestelSite.nl*

## Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: [klantenservice@verfbestelsite.nl](mailto:klantenservice@verfbestelsite.nl)