

VerfBestelSite.nl

Productinformatie



Dak Contactprimer AQ

Verbeterd hechting watergedragen dakcoating

Voor het verbeteren van de hechteigenschappen van verweerde bitumineuze dakbedekking voor watergedragen dakcoatings.

Omschrijving:

OAF PRO Dak Contactprimer AQ is een bitumineus voorbehandelingsmiddel ter verbetering van de hechting op poreuze en verweerde bitumineuze dakbedekking (minimaal 6 maanden oud) of op OAF PRO Dakcoat Bitumen (minimaal 2 weken oud) die behandeld gaan worden met een watergedragen dakcoating. Dak Contactprimer AQ hecht goed op de ondergrond en creëert een uitstekende hechting met de aan te brengen dakcoating.

Eigenschappen:

- Verbeterende hechting van de ondergrond.
- Zeer snelle droging.
- Hechting op bitumineuze dakbedekking.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Na droging reukloos.

VERBETERDE VERSIE 2023:

- Verbeterde hechting
- Extra flexibel

Kleur:

Groen

Artikelcode:

160.0018.xxxx

Verpakking:

INHOUD:	1 ltr	5 ltr	25 ltr
Code	0010	0050	0250
Verpakking	Flacon	Can	Can
VPE	12 x 1,0	1 x 5,0	1 x 25
APP	720	128	26

VPE: Verpakkingseenheid.

APP: Aantal verpakkingen per pallet.

Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg.



ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

- Ondergrond:** Verwerde bitumineuze dakbedekking.
- Voorbehandeling:**
- De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn.
 - Test of ondergrond voldoende (door) gedroogd is door een transparante plastic van minimaal 1 m² in de zon op het dak te leggen. Als er na 2 uur condens zichtbaar is, dan is de ondergrond nog niet voldoende droog.
 - Loszittende delen verwijderen.
 - **Scheuren en beschadigde plekken**
Vooraf dichten met OAF PRO Dak reparatiepasta. Zie verwerkingsinstructie op TDS. Let op: Deze minimaal 2 weken laten drogen alvorens de Dakcontact Primer AQ en de Dakcoat Reflex AQ aan te brengen. Eventueel kunnen kleine beschadigingen ook met OAF PRO Vloeibaar Rubber AQ worden gedicht, deze heeft een droogtijd van 3 dagen.
 - **Bitumen dakbanen**
Deze moeten minimaal 6 maanden oud zijn. Is de ondergrond in een slechte conditie en/of gecraqueleerd, dan 2 lagen OAF PRO Dakcontact Primer AQ aanbrengen
 - **Bitumen ondergrond**
Ondergronden die met OAF PRO Dakcoat Bitumen behandeld zijn moeten minimaal 2 weken oud zijn alvorens een laag primer aan te brengen.

VERWERKING

- Gebruiksaanwijzing:**
- Voor gebruik zeer goed roeren tot een volledig homogene massa is ontstaan. Ook tijdens gebruik om de ca. 10 minuten blijven oproeren.
 - Een volledig afsluitende dekkende laag aanbrengen.
 - 1 laag aanbrengen met een natte laagdikte van 50 µm - 100 µm, afhankelijk van de conditie (zuigende werking) van de ondergrond.
 - Is de ondergrond in een slechte staat, dan 2 lagen aanbrengen.
 - Een volgende laag (primer of dakcoating) binnen 1 week aanbrengen.
- Applicatie:** Kwast, roller of airless spuitapparatuur.
- Verwerkingstemperatuur:** Tussen +10 °C en +25 °C.
Dit geldt zowel voor de omgevings- als ondergrondtemperatuur.
Let op: bij volle zon kan de temperatuur van de bitumen extra hoog oplopen.
- RV maximaal:** 75%
- Theoretisch rendement:** Circa 20 - 24 m² per liter bij een natte laagdikte van 50µm;
circa 10 - 12 m² per liter bij een natte laagdikte van 100µm.
Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.
- Verdunning:** Niet verdunnen. Het product is gebruiksklaar.
- Reiniging:** Gereedschap direct na gebruik reinigen met water, anders met Terpentine



PRODUCTINFORMATIE

Basis:	Op basis van Copolymeren.
Droging bij 20 °C R.V. <80%:	Circa 2 uur* * Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.
Dichtheid:	1,07 g/cm ³
Vaste stof:	ca. 37 gew.% = ca. 37 vol.%
Viscositeit:	Circa 18 s. DIN Cup 4 bij 20°C.
Vlampunt:	> 100 °C
Houdbaarheid:	Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, tussen +10 °C en +25 °C. bewaard, minimaal 1 jaar houdbaar.
Veiligheid:	De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.
Uitgiftedatum:	juni 2023

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden. OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.
De Meente 13 8121 EV Olst
T: +31 (0)570 - 56 38 38
M: info@oafholland.nl

VerfBestelSite.nl

Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl