

VerfBestelSite.nl

Productinformatie



Bielzenzwart

Zwarte bitumineuze houtbescherming

Voor de bescherming en verfraaiing van alle houtsoorten met een traditionele uitstraling.

Omschrijving: AFINOL Bielzenzwart is een zwart beschermingsmiddel op basis van teervrije bitumen. Bielzenzwart beschermt, verfraait en droogt snel.

Bielzenzwart is geschikt voor alle houtsoorten zoals bijvoorbeeld bielzen, beschoeiingen en ander ruw hout. Ook toepasbaar op hout dat eerder is behandeld met Carbolineum of creosootproducten.

Eigenschappen:

- Bitumineuze houtbescherming.
- Teerzwarte uitstraling.
- (On)behandeld hout, ook over Creosoot / Carbolineum ondergronden.
- Buiten toepassing.
- Matig UV bestendig.
- Licht filmvormend.
- Impregnerend & waterafstotend.

Glans: Lage zijdeglans.

Kleur: Zwart.

Artikelcode: 160.0003.xxxx

Verpakking:

INHOUD:	750 ml	2,5 ltr	5 ltr	25 ltr	60 ltr	200 ltr	1.000 ltr
Code	0007	0025	0050	0250	0600	2000	9999
Verpakking	Blik	Blik	Blik	Blik	Drum	Drum	IBC
VPE	4 x 0,75	1 x 2,5	1 x 5,0	1 x 25	1 x 60	1 x 200	1 x 1.000
APP	504	165	100	22	6	2	1

VPE: Verpakkingseenheid.

APP: Aantal verpakkingen per pallet.

Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg.



ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

- Ondergrond:** Tuinhout; geschikt voor alle (ruwe) houtsoorten.
Ook op hout dat eerder is behandeld met creosoot producten.
- Voorbehandeling:**
- De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn.
 - Eventueel ontvetten met ammonia-oplossing of OAF PRO verfreiniger.
 - Loszittende delen verwijderen.

VERWERKING

- Gebruiksaanwijzing:**
- Product is gebruiksklaar.
 - Voor gebruik goed roeren.
 - Product kan rechtstreeks op het hout worden aangebracht.

Nieuw werk:

- Twee- tot driemaal behandelen

Bestaand werk:

- Bijwerken en na drogen het geheel een- of tweemaal afwerken.

Applicatie: Verwerken met de kwast (bokkepoet), roller, spuitapparaat of d.m.v. dompelen.

Verwerkingstemperatuur: +5° C tot +25 °C. Ideaal is tussen +15° C tot +25 °C.

RV maximaal: 80%
Voor het beste resultaat verwerken bij luchtvochtigheid tussen 40% en 70%.

Theoretisch rendement:

Geschaafd hout:	ca. 8 m ² per liter.
Fijn bezaagd (ruw)hout:	ca. 5 m ² per liter.

Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.

Verdunning: Eventueel verdunnen met terpentine (White Spirit). Bij gebruik van spuitapplicatie verdunnen met wasbenzine.

Reiniging: Hiermee kan ook het gereedschap worden gereinigd.



PRODUCTINFORMATIE

Basis:	Op basis van bitumen.
Droging bij 20 °C R.V. < 80%:	Stofdroog na circa 2 uur* Overschilderbaar na circa 5 uur* *Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.
Dichtheid:	Circa 0,91 g/cm ³
Vaste stof:	Circa 20%
Viscositeit:	9 sec DIN Cup 6 bij 20 °C
Flampunt:	> 31 °C
UV-Bestendigheid	Matig UV bestendig
Duurzaamheid:	2 – 4 jaar
Houdbaarheid:	Na gebruik de verpakking goed sluiten. In originele ongeopende verpakking en koel bewaard, minimaal 12 maanden houdbaar. Materiaal is vorstbestendig.
Veiligheid:	De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.
Uitgiftedatum:	juli 2020

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden. OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.
De Meente 13 8121 EV Olst
T: +31 (0)570 - 56 38 38
M: info@oafholland.nl

VerfBestelSite.nl

Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl