

VerfBestelSite.nl

Productinformatie



Blanke Lak

Blanke bescherm laag tegen vocht & vuil

Voor het beschermen en afwerken van hard- en zacht hout.

Omschrijving:

AFINOL Blanke Lak (Hardlak zijdeglans) is een universele blanke één-component lak op basis van urethaan gemodificeerde alkydhars. Blanke Lak is kras-, stoot- en slijtvast. Het is bestand tegen mechanische en chemische invloeden zoals oliën en vetten, alcohol, zout en water.

Blanke Lak wordt binnen- en buitenshuis toepast voor het beschermen en afwerken van deuren, wand- en gevelbetimmeringen, meubelen, tafels, enzovoort.

Eigenschappen:

- Blanke bescherm laag.
- Binnen / buiten toepassing.
- Filmvormend.
- Waterafstotend.
- Vullend.
- Kras-, stoot- & slijtvast.
- Snelle droging en doorharding.
- Makkelijk te verwerken.
- Eenvoudig te reinigen.
- Bestand tegen mechanische invloeden.
- Bestand tegen chemische invloeden.
- Bladdert, scheurt & vergrijs niet.
- Bestand tegen water & alcohol.
- Bestand tegen huishoud schoonmaakmiddelen.
- Bescherming tegen vocht & vuil.

Glans:

Zijdeglans.

Kleur:

Blank.

Artikelcode:

174.00030.xxxx

Verpakking:

INHOUD:	750 ml	2,5 ltr	5 ltr
Code	0007	0025	0050
Verpakking	Blik	Blik	Blik
VPE	4 x 0,75	1 x 2,5	1 x 5,0
APP	504	165	100

VPE: Verpakkingseenheid.

APP: Aantal verpakkingen per pallet.

Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg.



ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

Ondergrond: (On)behandeld hout.

Voorbehandeling:

- De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn.
- Ontvetten met ammonia-oplossing of OAF PRO verfreiniger. Eiken met wasbenzine.
- Loszittende delen verwijderen.
- Goed schuren.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

- Product is gebruiksklaar.
- Voor gebruik goed roeren.
- Tussen de lagen door ook schuren en schoonmaken.
- 1e laag eventueel circa 5 - 10% verdunnen.

Opmerkingen: Breng minimaal 3 lagen aan voor een optimale bescherming.

Applicatie: Kwast, roller of spuitapparatuur.

Verwerkingstemperatuur: +5° C tot +25 °C.

RV maximaal: 80%

Theoretisch rendement: Circa 10 – 14 m² per liter.

Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.

Verdunning: Eventueel verdunnen met terpentine (White Spirit).
Bij gebruik van spuit-applicatie verdunnen met wasbenzine.

Reiniging: Gereedschap reinigen met terpentine.



PRODUCTINFORMATIE

Basis: Op basis van urethaan alkyd.

Droging bij 20 °C
R.V. < 80%: Stofdroog na circa 4 uur*
Overschilderbaar na circa 16 uur*
Volledige uitharding circa 14 dagen*

*Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.

Dichtheid: Circa 0,93 g/cm³

Vaste stof: 51 vol. %

Viscositeit: Circa 500 mPa.s bij 20 °C

Vlampunt: > 60 °C

UV-Bestendigheid Niet UV bestendig

Duurzaamheidsklasse: 4 – 6 jaar

Houdbaarheid: Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, minimaal 3 jaar houdbaar.

Veiligheid: De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.

Uitgiftedatum: juli 2020

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden.

OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.

Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.
De Meente 13 8121 EV Olst
T: +31 (0)570 - 56 38 38
M: info@oafholland.nl

VerfBestelSite.nl

Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl