

VerfBestelSite.nl

Productinformatie



Bootlak (Jachtlak)

Blanke hoogglanzende slijtvaste lak

Voor blank glanzend lakwerk op houtwerk van boten/schepen, deuren, kozijnen ter bescherming van weers- en omgevingsinvloeden.

Omschrijving:

AFINOL Bootlak (voorheen Jachtlak) is een blanke hoogglanzende slijtvaste lak op basis van een urethaan gemodificeerd alkydhars met een hoge bestendigheid tegen zout-, brak- en zoetwater.

Eigenschappen:

- Binnen en buiten toe te passen.
- Kras-, stoot- & slijtvast.
- UV-bestendig.
- Bestand tegen lichte zuren en basen.
- Bestand tegen zout-, brak- en zoetwater.
- Bolle hoogglans.

Glans:

Hoogglans.

Kleur:

Blank.

Artikelcode:

174.0004.xxxx

Verpakking:

INHOUD:	750 ml	2,5 ltr	5 ltr
Code	0007	0025	0050
Verpakking	Blik	Blik	Blik
VPE	4 x 0,75	1 x 2,5	1 x 5,0
APP	504	165	100

VPE: Verpakkingseenheid

APP: Aantal verpakkingen per pallet



ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

Ondergrond: Hard- en zachthout.

Voorbehandeling:

- De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn.
- Ontvetten met ammonia-oplossing of OAF PRO verfreiniger (m.u.v. eiken).
- Loszittende delen verwijderen.
- Schuren.
- Eventuele kale plekken voorlakken en opnieuw schuren.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

- Product is gebruiksklaar.
- Voor gebruik goed roeren.
- Op nieuw hout 1^e en 2^e laag ca. 5% verdunnen,
- 3^e en eventueel 4^e laag onverdund aanbrengen.

Opmerkingen: Breng minimaal 3 lagen aan voor een optimale bescherming.

Applicatie: Kwast, mohair-roller of spuit.

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +25°C (niet in de volle zon)

RV maximaal: 80%

Theoretisch rendement: Circa 10 – 14 m² per liter.

Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.

Verdunning: Eventueel verdunnen met terpentine (White Spirit).
Bij gebruik van spuit-applicatie verdunnen met wasbenzine.

Reiniging: Terpentine (White Spirit) en/of wasbenzine



PRODUCTINFORMATIE

Basis:	Op basis van urethaan gemodificeerde alkydhars
Droging bij 20 °C RV < 80%:	Stofdroog na circa 4 uur* Overschilderbaar na circa 16 uur* Volledige doorharding 14 dagen. *Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.
Dichtheid:	Circa 0,89 – 0,91 g/cm ³
Vaste stof:	Circa. 55 vol. %
Viscositeit:	Circa 200 - 400 mPa.s bij 20 °C
Flampunt:	> 60 °C
UV-Bestendigheid	UV bestendig.
Duurzaamheid:	4 – 6 jaar
Houdbaarheid:	Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, meerdere jaren houdbaar.
Veiligheid:	De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.
Uitgiftedatum:	juli 2020

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden.

OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.

Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.
De Meente 13 8121 EV Olst
T: +31 (0)570 - 56 38 38
M: info@oafholland.nl

VerfBestelSite.nl

Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl