

VerfBestelSite.nl

Productinformatie



Bruinoleum Carbo

Authentieke carbolineum vervangende houtbescherming

Voor de bescherming en verfraaiing van houten ondergronden, zoals schuren, palen, hekwerk tegen weersinvloeden.

Omschrijving:

AFINOL Bruinoleum Carbo is de uitstekende milieuvriendelijke vervanger van Carbolineum. Bruinoleum is op basis van speciale plantaardige oliën, bitumen en aromaatvrije oplosmiddelen. Het verfraait en beschermt het hout langdurig tegen alle weersinvloeden, dringt diep in het hout en haalt de houtnerf weer naar voren.

Eigenschappen:

Bruinoleum Carbo is geschikt voor de bescherming van houten ondergronden, zoals schuren, palen, hekwerk etc. Kan ook worden aangebracht over ondergronden die zijn behandeld met carbolineum of andere creosootproducten.

- Hout verduurzamende beits.
- Nostalgische uitstraling.
- (On)behandeld hout, ook over verweerd carbolineum.
- Bruine houtbescherming.
- Buiten toepassing.
- UV bestendig.
- Niet filmvormend.
- Impregnerend & waterafstotend.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Bladdert, scheurt & vergrijs niet.
- Haalt de houtnerf weer naar voren.

Glans:

Lage zijdeglans.

Kleur:

Transparant bruin.

Als er een meer donkere/zwartere kleur gewenst is, kan Bruinoleum Carbo tot een verhouding van 1:1 vermengd worden met de volgende bitumineuze producten:

- AFINOL Houtcoat Teerlook
- AFINOL Zwarte Teer
- AFINOL Bielzenzwart
- OAF PRO Silolak
- OAF PRO Black Varnish

Artikelcode:

150.0001.xxxx

Verpakking:

INHOUD:	750 ml	2,5 ltr	5 ltr	25 ltr	60 ltr	200 ltr	1.000 ltr
Code	0007	0025	0050	0250	0600	2000	9999
Verpakking	Blik	Blik	Blik	Blik	Drum	Drum	IBC
VPE	4 x 0,75	1 x 2,5	1 x 5,0	1 x 25	1 x 60	1 x 200	1 x 1.000
APP	504	165	100	22	6	2	1

VPE: Verpakkingseenheid.

APP: Aantal verpakkingen per pallet.

Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg.



ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

- Ondergrond:** Hout; (on)behandeld, ook over verweerd carbolineum.
NIET geschikt voor meubelen. Door de invloed van warmte kunnen de bitumineuze bestanddelen gaan werken en kan het oppervlak kleverig worden.
- Voorbehandeling:**
- De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn.
 - Ontvetten met ammonia-oplossing of OAF PRO verfreiniger.
 - Loszittende delen verwijderen.

VERWERKING

- Gebruiksaanwijzing:**
- Product is gebruiksklaar, onverdund op het hout aanbrengen.
 - Voor gebruik goed schudden.
 - Tijdens gebruik goed roeren.
 - Na stilstaan kan er residu uitzakken naar de bodem. Dit goed oproeren of de verpakking schudden tot een homogeen mengsel.
- Opmerkingen:** Breng minimaal 3 lagen aan voor een optimale bescherming.
- Applicatie:** (Platte) Kwast, roller of spuitapparatuur
- Verwerkingstemperatuur:** +5° C tot +25 °C.
- RV maximaal:** 80%
Voor het beste resultaat verwerken bij luchtvochtigheid tussen 40% en 70%.
- Theoretisch rendement:** Circa 12 – 18 m² per liter.
Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.
- Verdunning:** Niet verdunnen.
- Reiniging:** Gereedschap reinigen met terpentine.



PRODUCTINFORMATIE

Basis:	Op basis van bitumen en soja-olie
Droging bij 20 °C R.V. < 80%:	Stofdroog na circa 2 uur* Overschilderbaar na circa 5 uur* *Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.
Dichtheid:	Circa 0,86 g/cm ³
Vaste stof:	21%
Viscositeit:	12-15 sec. DIN CUP 4 bij 20 °C
Vlampunt:	> 60 °C
UV-Bestendigheid	UV bestendig
Duurzaamheid:	2 – 4 jaar
Houdbaarheid:	Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, meerdere jaren houdbaar.
Veiligheid:	De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.
Uitgiftedatum:	juli 2020

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden. OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.
De Meente 13 8121 EV Olst
T: +31 (0)570 - 56 38 38
M: info@oafholland.nl

VerfBestelSite.nl

Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl