

VerfBestelSite.nl

Productinformatie



Groenoleum Carbo

Authentieke carbolineum vervangende houtbescherming

Voor het beschermen tegen weersinvloeden en verfraaiing van houten schuttingen en bouwwerken.

Omschrijving:

AFINOL Groenoleum Carbo is een dekkende, groene teervervanger op basis van gemodificeerd alkydhars. Ter bescherming en verfraaiing van bovengrondse houten objecten.

Groenoleum Carbo is geschikt voor de behandeling van schuren, schuttingen, tuinhekken et cetera. Het kan worden aanbracht over ondergronden die in het verleden zijn behandeld met carbolineum of andere creosootproducten indien deze voldoende zijn verweerd.

Eigenschappen:

- Hout verduurzamende verfbeits.
- Nostalgische half-matte uitstraling.
- (On)behandeld hout, ook over verweerde Creosoot / Carbolineum ondergronden.
- Buiten toepassing.
- Goed UV bestendig.
- Licht filmvormend.
- Licht impregnerend.
- Waterafstotend.
- Vochtregulerend.

Glans:

Halfmat.

Kleur:

Groen.

Artikelcode:

175.0001.xxxx

Verpakking:

INHOUD:	750 ml	2,5 ltr	5 ltr
Code	0007	0025	0050
Verpakking	Blik	Blik	Blik
VPE	4 x 0,75	1 x 2,5	1 x 5,0
APP	504	165	100

VPE: Verpakkingseenheid.

APP: Aantal verpakkingen per pallet.

Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg.



ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

Ondergrond: (On)behandeld hout.

Voorbehandeling:

- De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn.
- Ontvetten met ammonia-oplossing of OAF PRO verfreiniger.
- Loszittende delen verwijderen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

- Product is gebruiksklaar, onverdund op het hout aanbrengen.
- Voor gebruik goed roeren of schudden.
- Aanbrengen in 2 of 3 lagen.
- De eerste laag (op nieuw hout) eventueel maximaal 5% verdunnen met terpentine.
- De 2e en eventueel 3e laag onverdund aanbrengen.
- Ondergrond voor en tussen de lagen door schuren en stofvrij maken.

Opmerkingen: Breng voor een optimale bescherming minimaal 3 lagen aan.

Applicatie: (Platte) Kwast, roller of spuitapparatuur

Verwerkingstemperatuur: +5° C tot +25 °C.

RV maximaal: 80%
Voor het beste resultaat verwerken bij luchtvochtigheid tussen 40% en 70%.

Theoretisch rendement: Circa 10 – 14 m² per liter.
Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.

Verdunning: Eventueel verdunnen met terpentine (White Spirit).
Bij gebruik van spuit-applicatie verdunnen met wasbenzine.

Reiniging: Gereedschap reinigen met terpentine.



PRODUCTINFORMATIE

Basis: Op basis van gemodificeerd alkydhars

Droging bij 20 °C
R.V. < 80%:
Stofdroog na: circa 3 uur*
Duimdroog na: circa 4,5 uur*
Overschilderbaar na: circa 24 uur*

*Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.

Dichtheid: 1,05 g/cm³

Vaste stof: Circa 40%

Viscositeit: Circa 600 mPa.s bij 20 °C

Flampunt: > 60 °C

UV-Bestendigheid Goed UV bestendig.

Duurzaamheid: 4 – 6 jaar

Houdbaarheid: Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, meerdere jaren houdbaar.

Veiligheid: De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.

Uitgiftedatum: juli 2020

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden.

OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.

Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.
De Meente 13 8121 EV Olst
T: +31 (0)570 - 56 38 38
M: info@oafholland.nl

VerfBestelSite.nl

Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl