

# *VerfBestelSite.nl*

## Productinformatie



## Hardwasolie

### *Beschermlaag voor houten vloeren en meubelen*

**Toepassing:**

*Voor het beschermen en verfraaien van houten vloeren en meubelen. Op basis van plantaardige oliën & wassen.*

**Omschrijving:**

AFINOL Hardwasolie is een professionele vochtregulerende, kleurloze, zijdematte was/olie voor alle parket en andere houten vloerdelen. Op basis van polyurethaan gemodificeerde alkydhars, plantaardige oliën, carnaubawax, candelillawax en paraffines.

Hardwasolie wordt toegepast voor het beschermen en verfraaien van parket en andere houten vloerdelen. Ook toepasbaar op meubelen.

**Eigenschappen:**

- Blanke beschermlaag.
- Houten vloeren, meubelen, deuren, etc.
- Binnen toepassing.
- Waterafstotend.
- Vuilwerend.
- Slijtvast.
- Bestand tegen water & alcohol.
- Veilig bij contact met levensmiddelen.

**Glans:**

Halfmat.

**Kleur:**

Blank.

**Artikelcode:**

189.0001.xxxx

**Verpakking:**

| INHOUD:    | 750 ml   | 2,5 ltr |
|------------|----------|---------|
| Code       | 0007     | 0025    |
| Verpakking | Blik     | Blik    |
| VPE        | 4 x 0,75 | 1 x 2,5 |
| APP        | 504      | 165     |

*VPE: Verpakkingseenheid.*

*APP: Aantal verpakkingen per pallet.*

*Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg.*



### ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

**Ondergrond:** Houten vloeren.

**Voorbehandeling:**

- De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Wanneer grenen hout wordt toegepast dan ontvetten met wasbenzine.
- Vloer niet met water afnemen!
- Goed schuren en schoonmaken.

**Behandeld hout:**

- Oude (was)lagen verwijderen.
- Schuren en schoonmaken.

### VERWERKING

**Gebruiksaanwijzing:**

- Product is gebruiksklaar.
- Voor gebruik goed schudden.
- Eén laag dun tot zeer dun over de vloer verdelen, 20 - 30 minuten laten intrekken en eventueel droogvallende plekken licht bijoliën. Uitpoetsen met een pluisvrije doek of met een parketboenmachine.
- Na 16 uur drogen laag 2 aanbrengen conform 1<sup>e</sup> laag.
- Bij zachthout (bijvoorbeeld grenen of vuren) is het advies na 16 uur drogen een 3<sup>e</sup> laag aan te brengen conform 1<sup>e</sup> laag.

**Opmerkingen:** Breng 2 tot 3 lagen aan voor een optimale bescherming.

**Applicatie:** Doek, kwast of trekker.

**Laagdikte per laag:** Dun aanbrengen.

**Verwerkingstemperatuur:** +5° C tot +25 °C.

**RV maximaal:** 80%

**Theoretisch rendement:** Circa 25 m<sup>2</sup> per liter.

Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.

**Verdunning:** Niet verdunnen.

**Reiniging:** Gereedschap reinigen met terpentijn.



### PRODUCTINFORMATIE

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basis:</b>                               | Op basis van PU gemodificeerd alkydhars, plantaardige olie en was.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Droging bij 20 °C<br/>R.V. &lt; 80%:</b> | Stofdroog na circa 3 uur*<br>Overschilderbaar na circa 16 uur*<br>Volledig belastbaar na 7 dagen<br><br><small>*Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.</small> |
| <b>Dichtheid:</b>                           | Circa 0,90 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vaste stof:</b>                          | 49 vol. %                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Viscositeit:</b>                         | Circa 200 mPa.s bij 20°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Vlampunt:</b>                            | > 38 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>UV-Bestendigheid</b>                     | Niet UV bestendig                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Duurzaamheid:</b>                        | 2 – 4 jaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Houdbaarheid:</b>                        | Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, minimaal 3 jaar houdbaar.                                                                                                                                                          |
| <b>Veiligheid:</b>                          | De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.                                                                               |
| <b>Uitgiftedatum:</b>                       | juli 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden.

OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.

Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.  
De Meente 13 8121 EV Olst  
T: +31 (0)570 - 56 38 38  
M: info@oafholland.nl

# *VerfBestelSite.nl*

## Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: [klantenservice@verfbestelsite.nl](mailto:klantenservice@verfbestelsite.nl)