

VerfBestelSite.nl

Productinformatie



Houtcoat Teerlook

Authentieke teervervangende houtbescherming

Voor het beschermen en verfraaien van houten objecten in de tuin en aan het huis.

Omschrijving:

AFINOL Houtcoat Teerlook is een weerbestendige teervervanger voor bovengrondse houten objecten. Houtcoat Teerlook is gebaseerd op gemodificeerde alkydhars en standolie. Dit weerbestendige product is geschikt voor alle houtsoorten en kan met een minimale voorbehandeling worden aangebracht.

Houtcoat Teerlook wordt toegepast als bescherming en verfraaiing voor behandeld, onbehandeld, geïmpregneerd, fijn bezaagd of geschaafd hout. Geschikt voor het behandelen van houten objecten in de tuin en aan het huis, zoals schuttingen, schuren, hekwerk, pergola's. Maar ook voor bijvoorbeeld molens en loodsen.

Eigenschappen:

- Hout verduurzamende verfbeits.
- Traditionele teerlook.
- Binnen / Buiten bovengrondse toepassing.
- Goed UV bestendig.
- Filmvormend.
- Licht impregnerend & waterafstotend.
- Vochtregulerend.
- Aanbrengen met minimale voorbehandeling.
- Weerbestendig.
- Bladdert, scheurt & vergrijs niet.
- Kan niet worden toegepast over hout dat eerder is behandeld met Carbolineum, bitumen, koolteer of andere creosootproducten.

Glans:

Zijdeglans of Mat.

Kleur:

Leverbaar in *glans* of *mat* in de kleuren:

- Zwart
- Antraciet
- Dennengroen (voorheen nr. 3)
- Sparrengroen (voorheen nr. 4)

Artikelcode:

160.0035.xxxx

Verpakking:

	Alle kleuren:			Zwart glans ook leverbaar in:			
INHOUD:	750 ml	2,5 ltr	5 ltr	25 ltr	60 ltr	200 ltr	1.000 ltr
Code	0007	0025	0050	0250	0600	2000	9999
Verpakking	Blik	Blik	Blik	Blik	Blik	Drum	IBC
VPE	4 x 0,75	1 x 2,5	1 x 5,0	1 x 25	1 x 60	1 x 200	1 x 1.000
APP	504	165	100	22	6	2	1

VPE: Verpakkingseenheid.

APP: Aantal verpakkingen per pallet.

Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg.



ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

- Ondergrond:** Hout; behandeld, onbehandeld, geïmpregneerd, fijn bezaagd of geschaafd.
Niet toepassen over hout dat behandeld is met creosootproducten.
- Voorbehandeling:**
- De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn.
 - Ontvetten met ammonia-oplossing of OAF PRO verfreiniger.
 - Loszittende delen verwijderen.
 - Schuren is niet nodig, afhankelijk van de gewenste uitstraling.

VERWERKING

- Gebruiksaanwijzing:**
- Product is gebruiksklaar.
 - Voor gebruik goed roeren.
- Opmerkingen:** Breng minimaal 2 lagen aan op behandeld hout voor een goede bescherming.
Houtcoat Teerlook geeft op onbehandeld hout het beste resultaat wanneer er 3 lagen worden aangebracht.
- Applicatie:** Kwast, roller of airless spuitapparatuur.
- Verwerkingstemperatuur:** +5° C tot +25 °C.
- RV maximaal:** 80%
Voor het beste resultaat verwerken bij luchtvochtigheid tussen 40% en 70%.
- Theoretisch rendement:**
- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Op geschaafd/glad hout: | Circa 10 m ² per liter. |
| Op fijn bezaagd/ruw hout: | Circa 8 m ² per liter. |
- Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.
- Verdunning:** Eventueel verdunnen met terpentine (White Spirit).
Bij gebruik van spuit-applicatie eventueel verdunnen met wasbenzine.
- Reiniging:** Hiermee kan ook het gereedschap worden gereinigd.

**PRODUCTINFORMATIE**

Basis: Op basis van gemodificeerde alkydhars en standolie.

Droging bij 23 °C

R.V. 50%:

Stofdroog na: circa 3 uur*

Duimdroog na: circa 4,5 uur*

Overschilderbaar na: circa 24 uur*

* Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.

Dichtheid:	Zwart Mat	0,99 g/cm ³	Denegroen (nr.3) Mat	1,00 g/cm ³
	Zwart Glans	0,96 g/cm ³	Denegroen (nr.3) Glans	0,95 g/cm ³
	Antraciet Mat	1,00 g/cm ³	Sparregroen (nr.4) Mat	0,98 g/cm ³
	Antraciet Glans	0,96 g/cm ³	Sparregroen (nr.4) Glans	0,95 g/cm ³

Vaste stof:

Glans: 44%

Mat: 51%

Viscositeit:

500-1.000 mPa.s

Afhankelijk van de kleur

Vlampunt:

> 60 °C

UV-Bestendigheid

Goed UV bestendig

Duurzaamheid:

5 – 7 jaar

Houdbaarheid:

Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, meerdere jaren houdbaar.

Veiligheid:

De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.

Uitgiftedatum:

juli 2020

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden.

OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.

Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.
De Meente 13 8121 EV Olst
T: +31 (0)570 - 56 38 38
M: info@oafholland.nl

VerfBestelSite.nl

Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl