

VerfBestelSite.nl

Productinformatie



Lakverf Hoogglans

Verfraait en beschermt

Afwerklaag voor binnen en buiten op voorbehandelde houten, metalen en kunststof ondergronden.

Omschrijving:

AFINOL Lakverf Hoogglans is een laag hoogglanzende lakverf op basis van een gemodificeerde alkydhars voor voorbehandelde ondergronden.

Lakverf Hoogglans biedt een goede bescherming en verlengt de levensduur van de voorbehandelde hout, metalen of kunststof ondergrond zoals bijvoorbeeld kozijnen, deuren, geveltimmerwerk, boeiplanken et cetera.

Eigenschappen:

- Voorbehandeld hout, metaal & kunststof.
- Binnen / Buiten toepassing.
- Goed UV bestendig.
- Vuil & waterafstotend.
- Uitstekend glansbehoud.
- Uitstekende vloeiing.
- Hoge dekkracht.
- Weerbestendig.
- Makkelijk te verwerken.

Glans:

Lage hoogglans.

Kleur:

Leverbaar in de standaard AFINOL kleuren:

- Standaard Wit
- Mergel Wit
- Bentheimer Geel
- Zandsteen Geel
- Oker Geel
- Stand Groen
- Rijtuigen Groen
- Monumenten Groen
- Grachten Groen
- Gelders Blauw
- Engels Rood

Tevens leverbaar in de meest voorkomende mengkleuren (o.a. RAL, NCS).

Artikelcode:

077.BAxx.xxxx

Verpakking:

INHOUD:	750 ml	2,5 ltr
Code	0007	0025
Verpakking	Blik	Blik
VPE	4 x 0,75	1 x 2,5
APP	504	165

VPE: Verpakkingseenheid.

APP: Aantal verpakkingen per pallet.

Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg.



ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

Ondergrond: Voorbehandeld hout, metaal & kunststoffen.

Voorbehandeling:

- De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn.
- Ontvetten met ammonia-oplossing of OAF PRO verfreiniger.
Wanneer grenen hout wordt toegepast dan ontvetten met wasbenzine.
- Loszittende delen verwijderen en eventuele reparaties uitvoeren.

Nieuw houtwerk (kaal hout):

- Schuren korrel 120 en stofvrij maken.
- Voorgronden met OAF PRO (watergedragen) Grondverf of Grondverf Extra.
- Eventueel plamuren bijschuren korrel 120 en stofvrij maken.
- Overgronden OAF PRO (watergedragen) Grondverf of Grondverf Extra.

Nieuw houtwerk (reeds voorbehandeld met grondverf uit de timmerindustrie):

- Ontvetten.
- Schuren korrel 150 en stofvrij maken.
- Eventueel plamuren, bijschuren met korrel 150 en stofvrij maken.
- Geplamuurde delen gronden met OAF PRO (watergedragen) Grondverf of Grondverf Extra.

Bestaand houtwerk:

- Alle loszittende en ondeugdelijke verflagen verwijderen d.m.v. afbijten, afbranden, föhnen of schuren. Ook loszittende en ondeugdelijke kit verwijderen.
- Ontvetten.
- Geheel schuren met korrel 120 en stofvrij maken.
- Het kale hout gronden met OAF PRO (watergedragen) Grondverf of Grondverf Extra.
- Bijgewerkte delen schuren en stofvrij maken.
- Overgronden OAF PRO (watergedragen) Grondverf of Grondverf Extra in kleur.

Na bijwerken en overgronden alvorens aanbrengen afwerklaag Lakverf:

- Licht schuren met korrel 150 en stofvrij maken.
- Eventueel naden afkitten met Acryl kit.



VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

- Product is gebruiksklaar.
- Voor gebruik goed roeren.
- Voorbehandeld hout aflakken met 1 of 2 lagen Hoogglans Lakverf.

Opmerkingen:

Breng minimaal 3 lagen aan voor een optimale bescherming. Voorgronden en overgronden, vervolgens met 1 of 2 lagen (voor optimaal resultaat) aflakken.

Applicatie:

Kwast, roller of (airless) spuitapparatuur

Verwerkingstemperatuur: +5° C tot +25 °C.

RV maximaal: 80%

Theoretisch rendement:

Circa 12-14 m² per liter (gebaseerd op 90 micrometer natte laagdikte).

Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.

Verdunning:

Eventueel maximaal 3% verdunnen met terpentine (White Spirit).
Bij gebruik van spuit-applicatie verdunnen met wasbenzine.

Reiniging:

Gereedschap reinigen met terpentine.



PRODUCTINFORMATIE

Basis:	Op basis van gemodificeerde alkydhars.	
Droging bij 23 °C	Stofdroog na circa 5 uur*	
R.V. 65%:	Kleefvrij na circa 10 uur*	
	Overschilderbaar na circa 24 uur*	
	*Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.	
Dichtheid:	0,90 - 1,12 g/cm ³	<i>Afhankelijk van de kleur</i>
Vaste stof:	52-62 gew. %	<i>Afhankelijk van de kleur</i>
Viscositeit:	Circa 1.00 – 2.500 mPa.s bij 20°C	<i>Afhankelijk van de kleur</i>
Vlampunt:	> 60 °C	
UV-Bestendigheid	Goed UV bestendig	
Duurzaamheid:	5 - 7 jaar	
Houdbaarheid:	Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, minimaal 3 jaar houdbaar.	
Veiligheid:	De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.	
Uitgiftedatum:	juli 2020	

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden.

OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.

Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.
De Meente 13 8121 EV Olst
T: +31 (0)570 - 56 38 38
M: info@oafholland.nl

VerfBestelSite.nl

Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl