

VerfBestelSite.nl

Productinformatie



Metaalverf

Roestwerende decoratieve coating

Voor een beschermende en roestwerende afwerklaag voor bijna alle metalen.

Omschrijving:

AFINOL Metaalverf is een slijtvaste aflak op basis van urethaan gemodificeerd alkydhars. Metaalverf heeft roestwerende eigenschappen, een goed kleur- en glansbehoud en is buiten duurzaam.

Eigenschappen:

Toe te passen op bijvoorbeeld machines, staalconstructies, vrachtwagens, landbouwvoertuigen, industriële producten, containers of onderdelen hiervan.

- Binnen / Buiten toepassing.
- UV bestendig.
- Filmvormend.
- Roestwerend.
- Kras-, stoot- & slijtvast.
- Snelle droging.
- Weerbestendig.
- Goede glans- & kleurbehoud.
- Goede doorharding.

Glans:

Hoge Zijdegls.

Kleur:

Leverbaar in de volgende standaard AFINOL kleuren:

- Standaard Wit
- Aluminiumgrijs
- Lichtgrijs
- Metaalgrijs
- Diepzwart
- Geel
- Groen
- Blauw
- Rood
- Sparrengroen

Ook leverbaar in de meest voorkomende mengkleuren (o.a. RAL, NCS) en landbouwkleuren.

Artikelcode:

180.BAxx.xxxx

Verpakking:

INHOUD:	750 ml	2,5 ltr	5 ltr	20 ltr
Code	0007	0025	0050	0200
Verpakking	Blik	Blik	Blik	Blik
VPE	4 x 0,75	1 x 2,5	1 x 5,0	1 x 20
APP	504	165	100	22

VPE: Verpakkingseenheid.

APP: Aantal verpakkingen per pallet.

Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg.



ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

- Ondergrond:** Voorbehandelde ondergrond van metaal en bepaalde kunststoffen.
- Voorbehandeling:**
- De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn.
- Nieuw werk:**
- Ontvetten met ammonia-oplossing of OAF PRO verfreiniger.
 - Eventueel ontroesten en walshuid verwijderen d.m.v. handontroesten of zandstralen.
 - Schuren met korrel P80 – P120.
 - 2x behandelen met OAF PRO IJzermenie, Oranjemenie of Zinkcompound.
 - Licht opschuren met korrel P120.
 - 1x behandelen met IJzermenie.
 - Licht opschuren met korrel P120 – P180.
- Bestaand werk:**
- Alle loszittende en ondeugdelijke verflagen verwijderen.
 - Oude intacte verflagen schuren en afnemen met een zachte borstel.
 - Behandelde plekken licht schuren met korrel P120 – P180 en bijwerken met OAF PRO IJzermenie, Oranjemenie of Zinkcompound.
 - Licht opschuren met korrel P120.
 - 1x behandelen met IJzermenie.
 - Licht opschuren met korrel P120 – P180.

VERWERKING

- Gebruiksaanwijzing:**
- Product is gebruiksklaar.
 - Voor gebruik goed roeren.
 - 1x geheel aflakken met AFINOL Metaalverf
- Opmerkingen:** Breng minimaal 3 lagen aan voor een optimale bescherming.
- Applicatie:** Kwast, roller of spuit.
- Verwerkingstemperatuur:** +5° C tot +25 °C.
- RV maximaal:** 80%
- Theoretisch rendement:** Circa 10 – 14 m² per liter.
Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.
- Verdunning:** Eventueel verdunnen met terpentine (White Spirit).
Bij gebruik van spuit-applicatie verdunnen met wasbenzine.
- Reiniging:** Gereedschap reinigen met terpentine.



PRODUCTINFORMATIE

Basis:	Op basis van urethaan gemodificeerd alkydhars.
Droging bij 20 °C R.V. < 80%:	Stofdroog na circa 4 uur* Overschilderbaar na circa 16 uur* *Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.
Dichtheid:	0,95 tot 1,15 g/cm ³ <i>Afhankelijk van de kleur</i>
Vaste stof:	Circa 50 vol. % <i>Afhankelijk van de kleur</i>
Viscositeit:	Circa 600 – 1.000 mPa.s bij 20°C
Flampunt:	> 60 °C
UV-Bestendigheid	Goed UV bestendig
Duurzaamheid:	7 – 9 jaar
Houdbaarheid:	Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, minimaal 3 jaar houdbaar.
Veiligheid:	De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.
Uitgiftedatum:	juli 2020

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden. OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.
De Meente 13 8121 EV Olst
T: +31 (0)570 - 56 38 38
M: info@oafholland.nl

VerfBestelSite.nl

Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl