

VerfBestelSite.nl

Productinformatie



Steigerhoutbeits

Voor een decoratieve en trendy transparante afwerking

Verfraaiing en bescherming van (steiger)hout objecten.

Omschrijving:

AFINOL Steigerhoutbeits is gebaseerd op basis van een gemodificeerde alkydhars met aroma-at-vrije oplosmiddelen en kleurechte pigmenten. Steigerhoutbeits geeft een decoratieve en trendy transparante afwerking. Het onderstreept de authentieke en stoere uitstraling aan objecten welke gemaakt zijn van o.a. steigerhout, zoals stoelen, banken, boekenkasten, hekwerken etc.

De steigerhoutbeits dringt diep in het hout en geeft een bescherming tegen weersinvloeden. Daarnaast zijn objecten die behandeld zijn met steigerhoutbeits beter te reinigen.

Steigerhoutbeits wordt toegepast als verfraaiing en bescherming van ruw-, fijn bezaagd-, en geschaafd hout op bijvoorbeeld steigerhout meubelen.

Eigenschappen:

- Beschermende decoratieve houtbeits.
- Oude doorleefde uitstraling.
- (On) behandeld (on) geïmpregneerd hout.
- Accentueert de houtnerf.
- Binnen / Buiten toepassing.
- Semi filmvormend.
- Vochtregulerend.
- Waterafstotend.
- Transparant.
- Aanbrengen met minimale voorbehandeling.
- Bladdert, scheurt & vergrijs niet.

Glans:

Halfmat.

Kleur:

Leverbaar in:

- Antraciet Wash
- Black Wash
- Cement Wash
- Grey Wash
- Mint Wash
- Old Brown Wash
- Petrol Wash
- Vintage Wash
- White Wash

Andere kleuren bij batchproductie in overleg mogelijk.

Artikelcode:

173.00xx.xxxx

Verpakking:

INHOUD:	750 ml	2,5 ltr
Code	0007	0025
Verpakking	Blik	Blik
VPE	4 x 0,75	1 x 2,5
APP	504	165

VPE: Verpakkingseenheid.

APP: Aantal verpakkingen per pallet.

Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg.



ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

- Ondergrond:** Kan toegepast worden op onbehandeld zachthout zoals vuren en grenen. Zowel ruw, fijn bezaagd als geschaafd. Steigerhoutbeits is door het impregnerende karakter NIET geschikt voor harde en/of vette houtsoorten.
- Voorbehandeling:**
- De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn.
 - Ontvetten met ammonia-oplossing of OAF PRO verfreiniger.
 - Loszittende delen verwijderen.

VERWERKING

- Gebruiksaanwijzing:**
- Voor gebruik goed schudden (voorkeur) of roeren. (De vaststoffen kunnen na verloop van tijd uitzakken die met grondig schudden weer oplossen).
 - Vervolgens aanbrengen met een platte langharige kwast, in de lengterichting van de houtnerf.

- Opmerkingen:**
- Breng minimaal 3 lagen aan voor een optimale bescherming. Het aantal lagen Steigerhoutbeits bepaalt de kleur en uitstraling van het object.
- Bij aanbrengen van 1 laag steigerhoutbeits afwerken met 2 lagen AFINOL Tuinbeits Roco Blank. Bij aanbrengen van 2 lagen steigerhoutbeits afwerken met 1 laag AFINOL Tuinbeits Roco Blank.

- Applicatie:** Langharige platte kwast of spuit.

- Verwerkingstemperatuur:** +5° C tot +25 °C.

- RV maximaal:** 80%
- Voor het beste resultaat verwerken bij luchtvochtigheid tussen 40% en 70%.

- Theoretisch rendement:**
- | | |
|------------------------|---|
| Geschaafd/glad hout: | Circa 12 – 14 m ² per liter. |
| Fijn bezaagd/ruw hout: | Circa 10 – 12 m ² per liter. |
- Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.

- Verdunning:**
- Eventueel verdunnen met terpentine (White Spirit).
Bij gebruik spuitapplicatie eventueel verdunnen met wasbenzine.

- Reiniging:** Gereedschap reinigen met terpentine.

**PRODUCTINFORMATIE**

Basis:	Op basis van gemodificeerde alkydhars.
Droging bij 20 °C R.V. < 80%:	Stofdroog na circa 2 uur* Overschilderbaar na circa 8 uur* *Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.
Dichtheid:	0,87 – 0,899 g/cm ³ <i>Afhankelijk van de kleur</i>
Vaste stof:	Circa 24 gew.% = 27 vol. %
Viscositeit:	Circa 14 - 20 s. DinCup 4 bij 20 °C <i>Afhankelijk van de kleur</i>
Flampunt:	> 60 °C
UV-Bestendigheid	Redelijk UV bestendig
Duurzaamheid:	3 – 5 jaar
Houdbaarheid:	Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, 3 jaren houdbaar.
Veiligheid:	De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.
Uitgiftedatum:	juli 2020

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden.

OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.

Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.
De Meente 13 8121 EV Olst
T: +31 (0)570 - 56 38 38
M: info@oafholland.nl

VerfBestelSite.nl

Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl