

VerfBestelSite.nl

Productinformatie



Tuinbeits Carbo Transparant

Transparante impregnerende houtbeits

Bescherming voor geïmpregneerde en verweerde houten ondergronden.

Omschrijving:

AFINOL Tuinbeits Carbo Transparant is een multifunctioneel transparant product voor praktisch alle houtsoorten, op basis van gemodificeerde alkydhars. Tuinbeits Carbo Transparant is niet filmvormend en dringt diep in het hout. Tuinbeits Carbo geeft de uitstraling van groen of bruin geïmpregneerd hout, het accentueert de houtnerf en beschermt tegen weersinvloeden.

Eigenschappen:

Tuinbeits Carbo transparante beits wordt toegepast als bescherming voor geïmpregneerde en verweerde houten ondergronden, zoals schuttingen, vlonders, tuinhuisjes, pergola's, tuinmeubilair et cetera.

- Beschermt & verfraait geïmpregneerd hout.
- (On)behandeld hout.
- Buiten toepassing.
- Goed UV bestendig.
- Niet filmvormend.
- Impregnerend.
- Weerbestendig.
- Frist verweerd en geïmpregneerd hout weer op.

Glans:

Mat.

Kleur:

Transparant Groen.
Transparant Bruin.

Bij toepassing is de kleur van het eindresultaat sterk afhankelijk van de kleur van de ondergrond. Wanneer de ondergrond niet effen van kleur is, zal dit enigszins terug te zien zijn in het eindresultaat.

Artikelcode:

Groen: 176.0004.xxxx
Bruin: 176.0007.xxxx

Verpakking:

INHOUD:	750 ml	2,5 ltr	5 ltr
Code	0007	0025	0050
Verpakking	Blik	Blik	Blik
VPE	4 x 0,75	1 x 2,5	1 x 5,0
APP	504	165	100

VPE: Verpakkingseenheid.

APP: Aantal verpakkingen per pallet.

Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg.



ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

- Ondergrond:** Voor praktisch alle geïmpregneerde en verweerde houtsoorten in buitentoepassing. Bij voorkeur aanbrengen op fijnbezaagd, ruw, geïmpregneerd en verweerd hout.
- Voorbehandeling:**
- De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn.
 - Ontvetten met ammonia-oplossing of OAF PRO verfreiniger.
 - Loszittende delen verwijderen.
 - Als het hout sterk verweerd is, deze eerst grondig op schuren tot op het gave hout.
 - Niet toe passen op reeds met een filmvormend product behandeld oppervlak.

VERWERKING

- Gebruiksaanwijzing:**
- Product is gebruiksklaar.
 - Voor gebruik goed schudden.
- Opmerkingen:** Het houtvochtgehalte moet onder de 17% liggen.
- Applicatie:** (Platte) Kwast, roller of spuitapparatuur.
- Verwerkingstemperatuur:** +5° C tot +25 °C.
- RV maximaal:** 80%
Voor het beste resultaat verwerken bij luchtvochtigheid tussen 40% en 70%.
- Theoretisch rendement:** Circa 12 – 18 m² per liter.
Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.
- Verdunning:** Eventueel verdunnen met terpentine (White Spirit).
Bij gebruik van spuit-applicatie verdunnen met wasbenzine.
- Reiniging:** Hiermee kan ook het gereedschap worden gereinigd.



PRODUCTINFORMATIE

Basis:	Op basis van gemodificeerd alkydhars.
Droging bij 20 °C R.V. < 80%:	Stofdroog na circa 2 uur* Overschilderbaar na circa 5 uur* *Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.
Dichtheid:	0,82 g/cm ³
Vaste stof:	Circa 13%
Viscositeit:	12-14 sec Din Cup 4 bij 20 °C
Flampunt:	> 60 °C
UV-Bestendigheid	Redelijk UV bestendig
Duurzaamheid:	2 – 4 jaar
Houdbaarheid:	Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, minimaal 1 jaar houdbaar.
Veiligheid:	De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.
Uitgiftedatum:	juli 2020

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden. OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.
De Meente 13 8121 EV Olst
T: +31 (0)570 - 56 38 38
M: info@oafholland.nl

VerfBestelSite.nl

Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl