

VerfBestelSite.nl

Productinformatie



Tuinbeits Roco

Beschermende transparante of dekkende houtbeits

Voor een indringende bescherm laag van tuinhout waarbij de oorspronkelijke uitstraling van het hout behouden blijft.

Omschrijving:

AFINOL Tuinbeits Roco is een multifunctioneel dekkend of transparante beits voor de verfraising en bescherming van praktisch alle houtsoorten, op basis van gemodificeerde alkydharsen en standolie. Tuinbeits Roco beschermt het hout tegen weersinvloeden en accentueert de houtnerf.

Tuinbeits Roco is toepasbaar op bijna alle houtsoorten, zoals schuttingen, vlonders, tuinhuisjes, pergola's, tuinmeubilair etc.

Eigenschappen:

- Beschermd verfraiseid (on) behandeld hardhout en zacht hout.
- Binnen en buiten toepassing.
- Goed UV bestendig.
- Licht filmvormend.
- Vuil & waterafstotend.
- Sterk impregnerend.
- Weerbestendig.
- Bladdert & scheurt niet.

Glans:

Lage zijdeglans.

Kleur:**Transparant** (standaardkleuren)

- Blank
- Grenen
- Wit
- Grijs
- Ebben
- Wolman Groen
- Licht Eiken
- Donker Eiken
- Oud Bruin
- Kastanje

Tevens leverbaar:

- Grey
- Antraciet
- Natural Brown
- Dark Brown

Dekkend

- Wit
- Crèmewit
- Ivoor
- Venstergrijs
- Antraciet
- Boerengroen
- Grachtengroen
- Dennengroen
- Sparrengroen
- Diepzwart

In overleg ook leverbaar in de meest voorkomende mengkleuren (o.a. RAL, NCS).

Artikelcode:

Transparant: 036.00xx.xxxx

Dekkend: 035.00xx.xxxx

Verpakking:

INHOUD:	750 ml	2,5 ltr	5 ltr
Code	0007	0025	0050
Verpakking	Blik	Blik	Blik
VPE	4 x 0,75	1 x 2,5	1 x 5,0
APP	504	165	100

VPE: Verpakkingseenheid.

APP: Aantal verpakkingen per pallet.

Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg.



ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

Ondergrond: Voor praktisch alle houtsoorten. Aanbrengen op geschaafd, fijn-bezaagd, ruw, geïmpregneerd en verweerd hout.

Voorbehandeling:

Nieuw werk:

- De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn.
- Ontvetten met ammonia-oplossing of OAF PRO verfreiniger.
- Vervolgens licht schuren en met een stoffer het oppervlak stofvrij maken.

Onderhoudswerk:

- Losse delen en verfresten verwijderen.
- De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn.
- Ontvetten met ammonia-oplossing of OAF PRO verfreiniger.
- Vervolgens licht schuren en met een stoffer het oppervlak stofvrij maken.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

- Product is gebruiksklaar.
- Voor gebruik goed schudden (voorkeur) of roeren.
- Het houtvochtgehalte moet onder de 17% liggen.
- Voor een betere hechting wordt licht schuren tussen de lagen aanbevolen.

Nieuw werk:

- Voor een optimale bescherming het oppervlak behandelen met drie lagen.
- De tweede en volgende lagen onverdund aanbrengen.

Onderhoudswerk:

- Afhankelijk van de bestaande kleur kan een extra laag Tuinbeits Roco Dekkend of Transparant noodzakelijk zijn in verband met de kleurkracht.
- Bij transparante toepassing is de kleur van het eindresultaat sterk afhankelijk van de kleur van de ondergrond. Wanneer de ondergrond niet effen van kleur is, zal dit terug te zien zijn in het eindresultaat.

Opmerkingen:

Breng minimaal 3 lagen aan voor een optimale bescherming.

Applicatie:

(Platte) Kwast, roller of spuitapparatuur.

Verwerkingstemperatuur: +5° C tot +25 °C.

RV maximaal:

80%

Voor het beste resultaat verwerken bij luchtvochtigheid tussen 40% en 70%.

Theoretisch rendement:

Circa 12 – 16 m² per liter, afhankelijk van dekkend of transparant

Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.

Verdunning:

Eventueel verdunnen met maximaal 5% terpentine (White Spirit).
Bij gebruik spuitapplicatie eventueel verdunnen met wasbenzine.

Reiniging:

Gereedschap reinigen met terpentine.



PRODUCTINFORMATIE

Basis:	Op basis van gemodificeerde alkydhars en standolie.	
Droging bij 20 °C	Stofdroog na circa 6 uur*	
R.V. < 70%:	Overschilderbaar na circa 24 uur*	
	*Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.	
Dichtheid:	0,84 – 1,14 g/cm ³	<i>Afhankelijk van de kleur</i>
Vaste stof:	Ca. 23-29%	<i>Afhankelijk van de kleur</i>
Viscositeit:	13 - 55 s. Din Cup 4 bij 20 °C	<i>Afhankelijk van de kleur</i>
Vlampunt:	> 60 °C	
UV-Bestendigheid	Goed UV bestendig	
Duurzaamheid:	5 – 7 jaar	
Houdbaarheid:	Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, minimaal 1 jaar houdbaar.	
Veiligheid:	De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.	
Uitgiftedatum:	juli 2020	

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden. OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.
De Meente 13 8121 EV Olst
T: +31 (0)570 - 56 38 38
M: info@oafholland.nl

VerfBestelSite.nl

Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl