

VerfBestelSite.nl

Productinformatie



Zwarte Teer

Weer- en waterbestendige coating op basis van bitumen

Voor onder andere ondergrondse bescherming van ijzer, staal, beton en hout tegen weersinvloeden, zuren en basen.

Omschrijving:

AFINOL Zwarte teer is een eenvoudig te verwerken bitumencoating die zeer goed weer- en waterbestendig en goed resistent tegen verdunde zuren en basen. Door speciale polymeren is Zwarte Teer enigszins flexibel. Na droging is Zwarte Teer geurloos, smaakloos en niet giftig.

Zwarte teer is vooral bedoeld voor de bescherming van ijzer, staal, beton en hout. Het kan ook toegepast worden op verzinkt materiaal (mits voorgestraald). Zwarte Teer is onder andere te gebruiken voor objecten in en onder de grond zoals mestkelders, drinkwatertanks, silo's, enzovoort.

Eigenschappen:

- Bitumineuze bescherming.
- Teerzwarte uitstraling.
- Hout, Beton & Staal.
- Ondergrondse toepassing
- Bovengronds schaduwrijke toepassing.
- Matig UV bestendig.
- Filmvormend.
- Impregnerend & waterafstotend.
- Vocht afsluitend.
- Temperatuur bestendig: -20 °C tot ca. 100 °C.
- Reukloos, smaakloos en niet giftig.

Glans:

Lage zijdeglans.

Kleur:

Zwart.

Artikelcode:

160.0030.xxxx

Verpakking:

INHOUD:	750 ml	2,5 ltr	5 ltr	25 ltr	60 ltr	200 ltr	1.000 ltr
Code	0007	0025	0050	0250	0600	2000	9999
Verpakking	Blik	Blik	Blik	Blik	Drum	Drum	IBC
VPE	4 x 0,75	1 x 2,5	1 x 5,0	1 x 25	1 x 60	1 x 200	1 x 1.000
APP	504	165	100	22	6	2	1

VPE: Verpakkingseenheid.

APP: Aantal verpakkingen per pallet.

Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg.



ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

Ondergrond: IJzer, staal, beton en hout.

Voorbehandeling:

- De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), roest, stof- en vetvrij zijn.
- Ontvetten met ammonia-oplossing of OAF PRO verfreiniger.
- Loszittende delen verwijderen.
- Het is aan te bevelen hout en beton voor te behandelen met OAF PRO Quickprimer.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

- Product is gebruiksklaar.
- Voor gebruik goed roeren.

Nieuw werk:

- Twee- tot driemaal behandelen met Zwarte teer tot een totale laagdikte van ca. 120 micrometer

Bestaand werk:

- Bijwerken en na drogen het geheel eenmaal afwerken met Zwarte teer in een droge laagdikte van ca. 50 micrometer

Opmerkingen: Breng minimaal 3 lagen aan voor een optimale bescherming.

Applicatie: Verwerken met kwast, roller, spuitapparatuur of door dompelen.
Eventueel verwarmd aanbrengen

Verwerkingstemperatuur: +5° C tot +25 °C.
De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen. Ideale verwerkingstemperatuur tussen +15 °C en + 25 °C.

RV maximaal: 80%
Voor het beste resultaat verwerken bij luchtvochtigheid tussen 40% en 70%.

Theoretisch rendement:

Hout:	circa 10 m ² per liter
Metaal:	circa 10 m ² per liter
Beton:	circa 4 m ² per liter

Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.

Verdunning: Eventueel verdunnen met terpentine (White Spirit).
Bij gebruik van spuit-applicatie verdunnen met wasbenzine.

Reiniging: Hiermee kan ook het gereedschap worden gereinigd.



PRODUCTINFORMATIE

Basis:	Op basis van bitumen.
Droging bij 20 °C	Stofdroog na circa 2 uur.*
R.V. <80%:	Eventueel 2e en 3e laag stofdroog na 4 uur.* Droogtijd tussen de volgende aan te brengen laag is minimaal 12 uur.* 10 tot 14 dagen laten uitharden.
	*Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.
Dichtheid:	Circa 0,95 g/cm ³
Vaste stof:	50%
Viscositeit:	72 s. Din Cup 6, bij 20 °C.
Vlampunt:	> 31 °C
UV-Bestendigheid	Matig UV bestendig
Duurzaamheid:	2 – 4 jaar In schaduwrijke omgeving of ondergrondse toepassing circa 10 jaar.
Houdbaarheid:	Na gebruik de verpakking goed sluiten. In originele ongeopende verpakking en koel bewaard, minimaal 1 jaar houdbaar. Materiaal is vorstbestendig.
Veiligheid:	De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.
Uitgiftedatum:	juli 2020

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden. OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.
De Meente 13 8121 EV Olst
T: +31 (0)570 - 56 38 38
M: info@oafholland.nl

VerfBestelSite.nl

Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl