



1. Beschrijving:

SketchPaint Wit is een witte twee-componenten coating op waterbasis voor toepassing binnen of buiten. SketchPaint wit is gebaseerd op een acrylaat bindmiddel met een isocyanaat verharder, pigmenten en additieven. SketchPaint Wit is verkrijgbaar in een glanzende of matte versie. Een stuk van een wand dat is behandeld met SketchPaint Wit kan worden beschreven met whiteboard markers en eenvoudig worden schoongemaakt. Tip: SketchPaint Glans is eenvoudiger te reinigen dan Mat. Voor een goede werking is één laag doorgaans voldoende. Voor het beschrijven en schoonmaken kunt u gebruik maken van onze SketchMarkers, SketchCleaner of complete SketchKit. Voor een magnetisch whiteboard kan het gewenste oppervlak eerst worden behandeld met MagneetVerf. MagneetVerf kan direct worden overschilderd met SketchPaint Wit.

Bevat geen / zeer weinig oplosmiddel.

2. Toepassing:

SketchPaint Wit kan binnen worden toegepast op elk niet zuigend oppervlak. Muren, deuren, keukenkastjes, meubels, etc. Zolang er wordt gezorgd voor een goede voorbehandeling van de ondergrond. Met SketchPaint Wit creëert u een whiteboard in speelruimtes, woonkamers, keukens, slaapkamers, kantoorruimtes, kortom overal waar u iets wilt noteren of tekenen. U kunt notities, tekeningen, recepten, boodschappenlijstjes, takenlijstjes, plannings, agenda's, kalenders, en verder alles wat u kunt bedenken kwijt op een in het interieur geïntegreerd whiteboard. In combinatie met onze MagneetVerf worden de mogelijkheden nog groter. Laat uw creativiteit de vrije loop, of verhoog uw productiviteit.

3. Gereedschap:

SketchPaint Wit kan met een kortharige aflakroller worden aangebracht.
Gebruikt gereedschap schoonmaken met water.

4. Theoretisch verbruik:

6 m²/L voor één laag, Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.



5. Gebruiksaanwijzing – Aanbrengen:

Voorbehandeling: De ondergrond kan het beste goed schoongemaakt en opgeschuurd worden. SketchPaint kan direct worden aangebracht op licht zuigende ondergronden zoals hout, MDF, gipskarton en MagneetVerf. Sterk zuigende minerale en houten ondergronden eerst voorbehandelen met een geschikte voorstrijk. Bestaande coatings of plastic ondergronden goed mat schuren. Eventueel beschadigde of bladderende verflagen verwijderen. Donkere ondergronden eventueel eerst neutraliseren met een witte voorstrijk. Zorg voor een zo glad mogelijke ondergrond. Iedere oneffenheid zal lastiger schoon te maken zijn.

Aanbrengen: Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +10°C en / of een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 80%. Draag beschermende handschoenen tijdens het aanbrengen van SketchPaint. Haal de blikken van elkaar, open het grote basis-blik (B) en roer deze goed door. Open vervolgens het kleine verharder-blik (A) en schraap de complete inhoud bij de basis in het grote blik. Roer het mengsel vervolgens gedurende 3 minuten grondig door. De basis zal iets dikker worden na het toevoegen van de verharder. Indien nodig kan de SketchPaint iets worden verdund met water. SketchPaint na het mengen binnen 1 uur aanbrengen. Stort het mengsel in een rollerbak en verzadig de roller. Verwijder overtollige verf van de roller en breng de SketchPaint in lange stroken van boven naar beneden aan op de ondergrond. Schilder altijd nat-in-nat om aanzetten te voorkomen. SketchPaint zo snel mogelijk gelijkmatig verdelen en niet meer narollen. SketchPaint is na c.a. 4 uur kleefvrij. Verwijder afplakband binnen 1 uur na het aanbrengen van de SketchPaint om beschadiging van de randen te voorkomen. Een tweede laag kan binnen 4 uur worden aangebracht zonder problemen. Als de SketchPaint uitgehard is, moet deze eerst geschuurd worden met ultra-fijn schuurpapier en daarna goed schoongemaakt worden..

Extra tips:

- Controleer regelmatig of het complete oppervlak bedekt wordt.
- Voor grote oppervlakken is het verstandig om de SketchPaint te verdunnen om aanzetten door te snelle droging te voorkomen.
- Als u gebruik maakt van meerdere blikken voor één oppervlak, zorg er dan voor dat het volgende blik gemengd klaarstaat voordat het eerste blik leeg is.
- Gebruik een verse roller en rollerbak voor elk blik SketchPaint om vervuiling met oude verf te voorkomen.
- Sluit Blikken met gemengd materiaal niet af.
- Probeer niet meer of minder verf aan te brengen dan het verbruik voorschrijft. Een te dikke laag wordt hobbelig, een te dunne laag kan slecht uitwisbaar zijn.
- Afplakband niet op tijd verwijderd? Snijd langs het afplakband met een stanleymes alvorens het te verwijderen.
- Bij toepassing buiten, vermijd regen en direct zonlicht tijdens het aanbrengen en uitharden gedurende 5 dagen.



6. Gebruiksaanwijzing – Gebruik:

SketchPaint 5 dagen laten drogen alvorens er op te schrijven. SketchPaint kan worden beschreven met onze SketchMarkers, verkrijgbaar in sets van 4 stuks Zwart, Blauw, Groen, Rood of verschillende kleuren. Daarnaast biedt onze SketchKit een complete starter set van 4 kleuren stiften, een microvezel doek en een flesje SketchCleaner. Met een vochtige doek of onze SketchCleaner kunnen hardnekkige stiftresten worden verwijderd. Gebruik het liefst dagelijks de SketchCleaner om het oppervlak mooi schoon te houden. Per ongeluk een watervaste stift gebruikt? Verwijder hardnekkige “ghosting” voorzichtig met aceton of thinner. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen. Wij adviseren het gebruik van onze beproefde SketchMarkers. Test andere merken eerst op uitwisbaarheid voordat u het hele oppervlak beschrijft.

7. Bewaaradvies:

In ongeopende verpakking, in een droge, goed geventileerde ruimte, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5°C en 35°C. LET OP: na het mengen niet meer afsluiten!

8. VOC / Certificering:

EU-grenswaarde voor dit product (2004/42/EG, kat. jWB, 2010): 140 g/L. Dit product bevat 0g/L.



9 Specificaties:

Goederencode: 320910.

Kleur: Wit.

Glansgraad: Glans of mat.

Densiteit: 1,23 Kg/L, gemengd product.

Laagdikte: C.a. 50 µ, één laag.

Theoretisch verbruik: C.a. 6 m²/L, afhankelijk van ondergrond en applicatiemethode.

Viscositeit: Klaar voor gebruik, Indien nodig maximaal 10% verdunnen met helder water.

VOC: EU-grenswaarde voor dit product (2004/42/EG, kat. jWB, 2010): 140 g/L. Dit product bevat 0g/L.

Verwerking: Temperatuur: >+10°C. Luchtvochtigheid: <80 R.L.V.

Kleefvrij: C.a. 4 uur bij 20°C en 65% R.L.V.

Extra lagen: C.a. 12 uur bij 20°C en 65% R.L.V.

Gebruiksklaar: C.a. 5 dagen bij 20°C en 65% R.L.V.

Eenheden: 0,5 liter – 1 liter.

Houdbaarheid: Minimaal 18 maanden onder de juiste opslagcondities.